



STILE RESTAURO

FASÁDNA ÚPRAVA SO STREDNE DRSNÝM RUSTIKÁLNYM EFEKTOM, ŠKRIABANÁ.

Séria 426

POPIS

STILE RESTAURO je škriabaná konečná úprava fasád na báze akrylových živíc a mramorového piesku, s výbornou plniacou a vyrovnávacou schopnosťou.

STILE RESTAURO umožňuje dosiahnuť silnú vrstvu, ktorá garantuje výbornú vonkajšiu odolnosť, chráni povrch pred znečistením a vďaka akrylovému pojivu je rezistentná voči agresivite alkality podkladu. STILE RESTAURO je vhodné použiť všade tam, kde povrch vyžaduje dobrú plniacu a kryciu schopnosť, bez následného praskania a olupovania. Výborne odoláva atmosférickým vplyvom.

VHODNÉ POVRCHY

- Omietky na báze vápna a piesku, nové aj maľované
- Omietky na báze cementu, nové aj maľované
- Betón, železobetón

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

- *Pôvod pojiva:* akrylátový kopolymér vo vodnej emulzii
- *Pigmenty a plniče:* mramorové a kremenné piesky
- *Riedidlo:* voda
- *Viskozita:* kašovitá hmota
- *Zasychanie (pri 25°C a 65% relat. vlhkosti):* úplne po 1,5-3 hod., v závislosti od nanesej vrstvy
- *Maximálna granulometria zrna:* 1,8 mm

PRÍPRAVA PODKLADU

OMIETKA

- uistite sa, že omietka zreje už najmenej 28 dní
 - skontrolujte stav prípadných opravovaných častí. Povrch musí byť súdržný. Ak to tak nie je, zabezpečte najskôr spevnenie a zjednotenie povrchu použitím na to určených produktov.
 - odstráňte z povrchu všetky zrazeniny solí
 - v prípade, že starý náter nie je perfektne prilnutý k podkladu, lúpe sa a odúva, odstráňte všetky takéto nestabilné časti. Silné vrstvy starých náterov na báze vápna musia byť odstránené úplne. Povrch dôkladne namáčajte a staré nátery zoškriabte
 - vyrovnajte všetky nerovnosti povrchu ako diery, praskliny a iné poškodenia.
 - pukliny v interiéri i v exteriéri musia byť vhodne rožšírené a vyplnené plničom alebo vhodným produktom
 - opravované plochy a výplne vyhladte brúsnym papierom
 - odstráňte prach a iné nánosy vzniknuté pri vyrovnávaní
 - na suchý povrch aplikujte vrstvu vodouriediteľného akrylového penetračného náteru na steny *IDROFIS SPECIALE (470006), riedeného v pomere od 1:6 do 1:8 (4810333)
 - v prípade, že sú steny pokryté starými alebo drolivými nátermi, aplikujte 1 vrstvu rýchloschnúceho spevňujúceho penetračného náteru na steny ISOMARC (4410111), riedeného v pomere 40-100% riedidlom pre ISOMARC (5210011)
 - pomer riedenia penetračných náterov závisí od charakteru povrchu, jeho savosti, drolivosti atď. Doporučujeme zvolený pomer najprv otestovať na menšej ploche
 - aplikujte STILE RESTAURO spôsobom popísaným v časti Aplikácia
- #### BETÓN a ŽELEZOBETÓN
- z povrchu odstráňte všetky drolivé a nesúdržné časti
 - povrch prebrúste a odstráňte všetky vrstvy odlupujúcich sa starých náterov
 - železné armatúry vystupujúce na povrch železobetónovej konštrukcie dokonale obrúste a ošetríte pasivátorom
 - chýbajúce časti povrchu vyspravte
 - v interiéroch aplikujte na suchý povrch 1 vrstvu vodouriediteľného akrylového penetračného náteru na steny IDROFIS SPECIALE (470006), riedeného v pomere od 1:6 do 1:8 (4810333)

- v prípade, že sú steny pokryté starými alebo drolivými nátermi, aplikujte 1 vrstvu rýchloschnúceho spevňujúceho penetračného náteru na steny ISOMARC (4410111), riedeného v pomere 40-100% riedidlom pre ISOMARC (5210011)
- pomer riedenia penetračných náterov závisí od charakteru povrchu, jeho savosti, drolivosti atď. Doporučujeme zvolený pomer najprv otestovať na menšej ploche
- aplikujte STILE RESTAURO spôsobom popísaným v časti Aplikácia

APLIKÁCIA

- Podmienky vhodné pre aplikáciu:
 - *Teplota povrchu:* Min.+5°C / Max. +35°C
 - *Teplota vzduchu:* Min.+5°C / Max. +35°C
 - *Relatívna vlhkosť vzduchu:* <80%
 - *Relatívna vlhkosť podkladu:* <10% R.H.
- Vyhýbajte sa aplikácii produktu pri priamom slnečnom žiarení
- Pri aplikácii je potrebné, aby boli počas celej doby práce a schnutia povrchy v exteriéroch chránené pred dažďom. Za bežných podmienok (20°C) je doba úplného zaschnutia cca. 48 hodín
- Produkt je pripravený na použitie, neriedi sa
- Pred použitím produkt dôkladne premiešajte
- Produkt nanášajte na povrch plastovým hoblom
- Produkt nanášajte v 1 vrstve tak, aby ste vytvorili súvislú, kompaktnú a rovnú vrstvu. Podľa požadovaného efektu pohybujte hoblom po povrchu krúživými alebo priamymi pohybmi, až kým sa nevytvorí škriabaný efekt
- Nástroje očistite ihneď po ukončení práce vodou

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť pri povrchoch s priemernou poréznosťou:

- 2,6-2,8 kg/m²
- Pre určenie výdatnosti produktu na konkrétnom povrchu doporučujeme praktický test na malej ploche.

FARBENIE

Produkt je možné farbiť systémom MARCROMIE podľa aktuálneho zorkovníka.

V prípade použitia viac druhov farbených materiálov, alebo ak je farbený materiál použitý na dokončenie časti práce, doporučujeme použité materiály zmiešať a tým zabrániť možným jemným odchýlkam vo farebnom odtieni.

SKLADOVANIE

- *Minimálna teplota pre stálosť pri uskladnení:* +5°C
- *Maximálna teplota pre stálosť pri uskladnení:* +30°C
- *Stabilita produktu v pôvodnom neovorenom balení a vhodnej teplote:* 2 roky

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Udržujte mimo dosahu detí.
- Nevylievajte zvyšky produktu do odtoku.
- Výrobok nevyžaduje nálepku v zmysle D.L.285 z 16/07/98 a jeho následujúcich úprav.
- Produkt musí byť prevážaný, používaný a skladovaný v súlade s platnými normami bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhadzujte do bežného odpadu; nechajte ho úplne vyschnúť a naložte s ním ako so zvláštnym odpadom.

VÝROBCA

Colorificio San Marco s.p.a.
Via Alta 10
Marcron – Venezia
Taliansko

PREDAJCA

Dušan Ilavský
Švábovce č. 53
059 12
tel./fax :052/77 93450,
mobil : 0905 709 233

email : ilavsky@stavbyopravy.sk

web : <http://www.stavbyopravy.sk>

